

WERKMIT ONE

„unser Allrounder“

Touchmatte, wasserbasierende Innenwandfarbe, sehr gut deckend
Kontrastverhältnis Kl.1 gemäß ÖNORM EN 13300
Nassabriebklasse 3 gemäß ÖNORM EN 13300



Produktbeschreibung

Beschreibung	Touchmatte Innendispersion mit sehr guter Qualität auf Basis wasserverdünnter Acryldispersion. Profi Innendfarbe für Putz-, Beton-, Gipsputz, Raufaser sowie Gipskartonplatten sowie viele anderen festen und tragfähigen Untergründen im Innenwandbereich.	
Anwendung	Innen, als Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - stumpfmatt - wasserverdünnt - wasserdampfdurchlässig (sd <0,05m) - emissionsarm und weichmacherfrei - einfache und rationelle Verarbeitung - mit sehr gutem Preis / Leistungsverhältnis - umweltschonend - reinweiß 	
Kenndaten nach ÖNORM EN 13 300	Nassabrieb:	Klasse 3
	Ergiebigkeit:	ca. 7 m ² /l p. Anstrich je nach Untergrund
	Glanzgrad:	Stumpfmatt
	Dichte:	1,57g/cm ³
	Max. Korngröße:	Fein (< 100 µm)
	Kontrastverhältnis:	Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7m ² / l
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300	
Farbton	Weiß (im Pastellbereich mit z.B. Mixol Vollton- und Abtönpasen tönbar)	
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.	
Deklaration der Inhaltsstoffe	Wasser, mineralische Füllstoffe, Titandioxid, Polymerdispersion, Additive, Konservierungsmittel (Isothiazolinone).	
Verpackung / Gebindegrößen	12,5l Kunststoffgebinde oval – 32 Stück per Palette	
Transport	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich	

Gutachten / Zulassungen

Gutachten Österreichisches Umweltzeichen UZ17 (unabhängiges Gütesiegel für Umwelt und Qualität)

Verarbeitung

Verarbeitung	1. Anstrich: Werkmit ONE mit ca. 10% Wasser verdünnen (Zusatzmenge hängt vom Saugverhalten des Untergrundes ab). 2. Anstrich: Werkmit ONE mit ca. 5% Wasser verdünnen.
Auftragsverfahren	Streichen, rollen oder spritzen. Airlessauftrag: Spritzwinkel:50°, Düse:0,026", Druck: 150bar
Mindestverarbeitungstemp.	Während der Verarbeitung und der gesamten Trocknungsphase darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5° C absinken.
Verdünnung	Bei Bedarf mit reinem Wasser (max. 10%)
Verbrauch	(je nach Untergrund) ca. 7m ² / l bei 1-maligem Anstrich (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).
Trocknung / Trockenzeit	65% relativer Luftfeuchtigkeit, +5°C, durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 bis 4 Tagen. Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 - 6 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen. Für ausreichend Lüftung sorgen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten.
Geeignete Untergründe	Alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten usw. Frischer Putz muss mind. 4 Wochen alt sein. Die Untergründe müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein. ÖNORM B 3430 – 1 beachten. Stark saugende und/oder sandende Untergründe sind vor dem Farbauftrag mit Werkmit Einlassgrund oder Werkmit UltraGrund zu grundieren.
Hinweise	Bitte beachten: Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf die Werkmit ONE Innenfarbe nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Abdeckmaßnahmen: Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.
Besondere Hinweise	Farbtonunterschiede: Durch stark unterschiedliche Alkalität, ungleiches Saugverhalten oder Verschiedenartigkeit des Untergrundes und dergleichen, kann es zu einer Fleckenbildung bzw. Farbtonunterschieden in der Beschichtung kommen. Schreibeffekt: Bei dunklen Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung zu hellen Streifen (Füllstoffbruch) führen. Ausbesserungen: Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher selbst bei Verwendung der Originalbeschichtung unvermeidbar.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l. Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
Hinweis zum sicheren Umgang	Bitte beachten Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zusätzliche Angaben: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautreizungen oder Ausschlag ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung bei Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennung. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der ARA Austria GmbH mit der Lizenznummer 21993 entpflichtet.
------------	---

Abfallschlüsselnummer	57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
Wassergefährdungsklasse	WGK1, schwach wassergefährdend



Technische Beratung	Das Werkmit Team berät Sie gerne, weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.werkmit.at
Adresse	Werkmit beotol Werkzeuge GmbH, Hauptstraße 23, A 3013 Tullnerbach
Kontakt	Hotline: 02233 / 52453 Mail: office@werkmit.at www.werkmit.at
Vertriebsstellen	Erhältlich in unserem Onlineshop www.werkmit.at oder in den jeweiligen Werkmit Filialen bzw. Vertriebspartnern (Infos zu den Filialen und Vertriebspartnern unter www.werkmit.at)

Technische Information: Werkmit ONE, Stand: 06 / 2022

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

WERKMIT beotol Werkzeuge GmbH, A-3013 Tullnerbach, Hauptstraße 23, Telefon 02233 / 52453, Internet: www.werkmit.at, E-Mail: office@werkmit.at

