

Lärchenholzöl

Außen

Lösemittelhaltig, stark wasserabweisend, tief eindringend

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Holzpflege
Anwendungsbereich:	Jansen Lärchenholzöl kann auf trockene und tragfähige Untergründe aufgetragen werden. Die Holzfeuchte darf nicht über 18 % liegen. Ideal für Nadel- und kesseldruckimprägnierte Hölzer im Außenbereich, wie Fußböden, Terrassen, Trennwände und Gartenmöbel.
Produkteigenschaften:	Matt, schwach thixotrop, transparent, lösemittelhaltiges Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung des Holzes vor. Stark wasserabweisend, guter Verlauf, angenehm zu verarbeiten.
Farbtöne:	farblos
Packungsgrößen:	750 ml, 2,5 l, 5 l

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Auf Basis ölmodifiziertes Alkydharz
Pigmentbasis:	-----
Dichte:	Ca. 0,88 g/cm ³
Glanzgrad:	Matt
Viskosität:	Streichfertig eingestellt
Verdünnungsmittel:	Terpentinersatz
Trocknung:	(23° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Überstreichbar: nach ca. 24 Stunden Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung
Ergiebigkeit:	Ca. 8 - 10 m ² /l pro Anstrich
GISCODE:	BSL40

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein.
Neues Holz mit Jansen Holzschutzgrund Woodprimer WV vorstreichen.

Neue kesseldruckimprägnierte Hölzer direkt mit dem Jansen Lärchenholzöl streichen.
Intakte Altanstriche oberflächlich gut reinigen, evtl. leicht schleifen.
Abgewitterte, vergraute Hölzer sind bis auf das gesunde rohe Holz abzuschleifen.

Nicht haftende, blätternde und spröde Anstriche restlos entfernen.
Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuelle ÖNORM B 2230

Anstrichaufbau: Jansen Lärchenholzöl ist ein tief eindringendes Holzpflegeöl.
Neuanstriche: 2 x mit Jansen Lärchenholzöl streichen
Renovierungsanstrich: 1 – 2 x mit Jansen Lärchenholzöl streichen

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Auftragsarten: Streichen

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Jansen Nitroreiner.

Lagerung: Trocken und frostfrei. Ungeöffnet min. 24 Monate haltbar.
Anbruchgebände gut verschließen und kurz stülpen.

VOC-Wert: Dieses Produkt unterliegt nicht der VOC-Gesetzgebung

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Seite 3 von 3

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**