


Vario Solid Deck

Schwedenhaus-Deckfarbe

Außen**seidenglänzende Holzdecklasur, thixotrop, diffusionsfähig, mit Filmschutz****Allgemeine Beschreibung**

Werkstoffart:	Lösemittelhaltige Holzdecklasur auf Basis modifizierter Alkydharze.
Anwendungsbereich:	Die Jansen Vario Solid Deck kann im Außenbereich auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen eingesetzt werden, wo ein offenporiger deckender Anstrich erforderlich ist.
Produkteigenschaften:	Ventilierend, äußerst strapazierfähig und wetterbeständig, gute Penetration und Elastizität durch modifizierte Öle, leicht zu verarbeiten, temporärer Filmschutz gegen Algen und Schwarzsimmel, Eintopfsystem, isoliert Holzinhaltstoffe, tropfgehemmt mit gutem Kantenschutz, hohe Farbtonbeständigkeit
Farbtöne:	Weiß, Schwedenrot, Lichtgrau RAL 7035, Moosgrün RAL 6005, Schokoladenbraun RAL 8017, Schwarz RAL 9005.
	
Packungsgrößen:	750 ml, 2,5 L.

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Modifizierte Alkydharz/Ölkombination
Pigmentbasis:	Titandioxid, Buntpigmente
Dichte:	Ca. 1,000 – 1,210 g/cm ³ je nach Farbton
Glanzgrad:	Seidengläzend
Viskosität:	Thixotrop
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)
	Staubtrocken: nach 5-6 Stunden
	Überstreichbar: nach Trocknung über Nacht
	Durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Ergiebigkeit:	Ca. 8 - 10 m ² /l je nach Untergrund
GISCODE:	BSL10

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % betragen, maßhaltige Holzbauteile max. 15 %. Bei rohen, stark bläuegefährdeten Hölzern im Außenbereich ggf. eine Grundierung mit Jansen Holzschutzgrund / Woodprimer vorgrundieren. (Technisches Merkblatt und BFS Nr. 18 Tabelle im Abschnitt 2.1.4 beachten).
Konstruktiven Holzschutz beachten (Kantenrundung, Ablaufneigung, etc.)
Rohes Holz 1 x mit Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer vorbehandeln (Technisches Merkblatt und BFS- Nr. 18 beachten).
Altes abgewittertes Holz bis zum gesunden hellen Holz abschleifen und entsprechend der Holzart vorbehandeln.
Tragfähige Altanstriche oberflächlich von Umwelteinflüssen reinigen und anschleifen.
Intakte Altlackierungen sind sorgfältig anzuschleifen.
Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anstrichaufbau: Jansen Vario Solid Deck ist streichfertig eingestellt.
Auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen sind 2 Anstriche erforderlich.
Zur Nachrenovierung, auf intakten Altanstrichen reichen 1-2 Anstriche.
Die Farbtöne sind untereinander mischbar.
Bei Verarbeitung auf tropischen Hölzern bitte entsprechendes technisches Merkblatt der Holzart beachten. Die Holzart Esche ist im Außenbereich nicht wetterbeständig beschichtbar.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Auftragsarten:	Streichen
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin Ersatz

Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**